

各種改質・脱色アスファルト付着防止剤（シリコン系） 画期的新商品

アストル（水溶性）

用途 ☆**タイヤローラー** ☆**ダンプカー荷台** ☆**その他**

特長 ●**抜群の付着防止性** ●**耐熱性に優れている**
●**安全、無公害** ●**溶解性、変色性無し**
●**タイヤゴムの変形、膨潤が見られない**

排水性舗装、転圧中のタイヤローラー



カラー排水性舗装混合物運搬後のダンプカー荷台



排水性舗装混合物運搬後のダンプカー荷台



カラー排水性舗装混合物転圧中の振動プレート



アストルは、水溶性タイプの各種改質・脱色アスファルト用付着防止剤です。タイヤローラー、ダンプカー荷台など、アスファルトが付着し易い用途への使用が可能で、各種改質・脱色アスファルト混合物の付着を防止し、作業条件を大幅に改善することが出来ます。また、混合物やタイヤの性状を損なうことなく、舗装仕上げを高品質に維持でき、これまでの油系付着防止剤に比べ環境の面からも安全性が高く、人と地球に優しい商品です。

用 途	タイヤローラー	ダンプカー荷台
希 釈 率	～1000倍	～5倍（目安）
使用手順 (1) 本体の水タンクに水を充填後、原液を規定量投入し、タンク循環をして十分に混合して下さい。 例) 4tonの水に原液を4kg以上混合して下さい。その場合の転圧可能温度は、100℃位です。 (2) 転圧作業をする前に、必ずタイヤ全周に満遍なく散布してから進入して下さい。 ☆ 横風時には、タイヤにマットを装着すると効率的にタイヤ全周に塗布できます。 (3) 必ず連続散布にてご使用下さい。 別売商品アストルR（噴霧用別置きタンクに投入）を併用（2次転圧140℃可能）することにより一層の効果が得られます。	使用手順 (1) 予め、水と希釈して混合液を作して下さい。 例) 5倍希釈の場合、水4ℓに対し原液1kg以上を混合して下さい。 (2) ダンプカー荷台全体に均一に散布して下さい。（散布量は約2ℓ以上が目安です。） (3) 散布後モップやウエス、ブラシ等を使うと均一に塗布できます。	
その他用途	希釈率の調整により、スコップ、振動プレート、フィニッシャーのホッパー部分等、アスファルトプラントの各種機材に使用することができ作業能率が向上します。	
注 意 点	混合物やバインダの種類、施工条件、天候、気温等により付着防止性が異なりますので、予め付着防止効果の確認をしてから御使用下さい。	

【使用上の注意】

- ・他の離型剤や水以外の液体と混合しないで下さい。
- ・本商品は、靴の裏などに付着しますとよく滑りますのでご注意下さい。
- ・製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

【注意事項】

- 救急処置 皮膚についた場合：石鹼を用いて大量の水で速やかに洗い流して下さい。
目に入った場合：直ちに大量の清浄な水で洗浄し、刺激が続く場合には眼科医の手当を受けて下さい。
誤飲した場合：直ちに吐き出させ、医療処置の手配をして下さい。

【保管上の注意】

高温及び凍結を避け、冷暗所に密封して保存して下さい。

【危険物等級】

消防法第四類第三石油類

【荷 姿】

4kg容器（2本以上より発送）、15kg缶、

200kgドラム缶

株式会社 ボー
BOHCo.,Inc.

〒160-6112 東京都新宿区西新宿8-17-1
TEL. 03-5332-8481 FAX. 03-3363-2901